

POLACRYL 355

AKRYLÁTOVÝ LAK[®]

POLACRYL 355 je speciální akrylátový transparentní lak vhodný na obklady podlah nebo sokly vyrobené z přírodních materiálů jako je břidlice, vápenec apod. Porézní, savé povrchy stabilizuje a do hloubky penetruje. Povrchy jsou odolné proti vodě a chemickým a mechanickým vlivům. Lak nežloutne a má dlouhodobou působnost.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Akrylátový transparentní lak
Specifická hmotnost	: 0,9 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 20- 35 sec (DIN 53211-70/4mm,20 °C)
Obsah sušiny	: 27-28 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 32 –36 μm (ISO 2808:2007)
Stupně lesku	: 83,2 (20°) 94,2 (60°) 105,4 (85°) (EN ISO 2813 : 1994)
Ředění	: 0 – 10 % ředidlem 135, jestliže je to nutné
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí
Suchý na dotek	: 30 – 60 minut (ASTM D 1640-03)
Schnutí	: 1 – 4 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).
Teoretická vydatnost	: 4–12 m ² / kg v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu)
Odstíny	: Transparentní
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt : kat A/h 750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 660 g/l .

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Aplikujte POLACRYL 355 štětcem nebo válečkem na připravený povrch. Počet vrstev závisí na požadovaném konečném lesku a mechanické odolnosti natřeného povrchu. Pro stabilizaci zvětralých povrchů aplikujte každou další vrstvu ihned po vsáknutí předchozího nátěru.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z náradí mechanicky a současně náradí očistěte technickým benzínem nebo ředidlem 135.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu v normálních skladovacích podmínkách. Jednou otevřenou plechovku znovu velmi důkladně uzavřete a skladujte při teplotě 5 – 30° C.

BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ

**PŘED POUŽITÍM DOBRĚ PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.
BALENÍ : 0,75L, 2,5L**

