

# MARINE MINIO

## Tixotropní antikorozi základ na kov a dřevo

- Vynikající antikorozi ochrana
- Rychle schnoucí
- Výborná přilnavost

MARINE MINIO je základní sušičový nátěr, který poskytuje vynikající dlouhodobou antikorozi ochranu. Je ideální k nátěrům kovových povrchů, které přicházejí do kontaktu s mořskou vodou. Je také vhodný k nátěrům dřevěných člunů. Povrchy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou chrání lépe než povrchy natřené alkydovými základy. Je elastický a přelakovatelný většinou lakovacích systémů. Doporučuje se jako např. základní nátěr pod antivegetativní řadu výrobků TROPICAL. Poskytuje hladký povrch, lehce se roztírá a dobře přilne i ke starým nátěrům.

	VYDATNOST
	10±3 m <sup>2</sup> /l
	VZHLED
	MATNÝ
	ŘEDĚNÍ
	5-10 % LAKOVÝ BENZÍN/ŘEDIDLO 135
	SCHNUTÍ
	1-2 hodiny*
	PŘETIRATELNÝ
	4-6 hodin*
	DOPORUČENÝ POČET NÁTĚRŮ
	1-2 nátěry*
	NÁŘADÍ
	váleček, štětec nebo stříkací pistole

\* Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost prodlužuje schnutí.



### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	KOPOLYMEROVÁ PRYSKYŘICE	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	ORANŽOVÝ ODSTÍN	2.10 ±0,05gr/cm <sup>3</sup>
SUŠINA w/w (ISO 3251-03)		82±2 %
SUŠINA w/v (ISO 3233-98)		49±3 %
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 80±10
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 70±5
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		97 %   150μm mokry film
LESK (60°) (ISO 2813-99)		2.0±1
LESK (85°) (ISO 2813-99)		15±3
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		100μm (±5μm) 2 nátěry
TVRDOST (König) (ISO 1522-00)		60±10 sec, po 7 dnech
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5°C-max 30°C

### NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

EU mezní hodnota pro tento produkt ve stavu připraveném k použití (kat A/i: jedno-složkové NH): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 499 g/l VOC.

## TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2017  
F595 | MARINE MINIO  
NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE



### PŘÍPRAVA POVRCHU



K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstranit a povrch odmastit. Poté vytřít do sucha. Naneste 1–2 nátěry MARINE MINIO a po zaschnutí aplikujte zvolený nátěrový systém.

- ▶ Nové kovové povrchy:  
Odmastit povrch pomocí přípravku SC070 Antisil. Poté vytřít do sucha. Aplikujte 1-2 vrstvy MARINE MINIO.

- ▶ Již dříve natřené povrchy:  
Odstranit veškeré nesoudržné části a zkorodovaná místa pomocí brusného papíru. Zbytky po broušení odstranit a povrch odmastit. Poté vytřít do sucha. Naneste 1–2 nátěry MARINE MINIO a po zaschnutí aplikujte zvolený nátěrový systém.

- ▶ Nové dřevo:  
Aplikujte 1-2 nátěry MARINE MINIO.
- ▶ Již dříve natřené povrchy:  
Odstranit veškeré nesoudržné části pomocí brusného papíru a následných zbytků po broušení. Naneste 1–2 nátěry MARINE MINIO.

### DOPORUČENÁ POUŽITÍ

	OCEL
	DŘEVO

### APLIKACE

- ▶ Před a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Před nanesením vrchního nátěrového systému doporučujeme povrch přebrousit, poté očistit a odmastit. Vytřít do sucha pomocí papírové utěrky.
- ▶ Jako vrchní nátěrový systém doporučujeme použít TROPIKAL, METAL-X, PAINTOL GLOSS / PAINTOL SATIN.
- ▶ Aplikujte dvě vrstvy válečkem nebo štětcem. Nátěr ředte 5-10 % pomocí lakového benzínu. Pro aplikaci pomocí stříkací pistole ředte 10-15 % ředidlem 135.

### DALŠÍ INFORMACE

- ▶ Doporučujeme jako základní nátěr pod antifoulingové barvy z řady TROPIKAL.
- ▶ Lze aplikovat přímo na zoxidované povrchy bez důkladné přípravy podkladu.
- ▶ Pokud budete aplikovat jako vrchní nátěr POLYGLOSS bez použití doporučeného základu UNI-PRIMER, nechte MARINE MINIO vyžrát po dobu minimálně 7 dní.

### BALENÍ

- ▶ K dispozici v oranžovém odstínu 750ml a 2.5L.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením

### ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí lakového benzínu (WHITE SPIRIT) a poté vodou se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nepotřebovaný materiál odevzdejte do sběrný nebezpečného odpadu.

### OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

