

## FERM H<sub>2</sub>O<sup>®</sup>

FERM H<sub>2</sub>O je transparentní vodou ředitelný akrylátový penetrační nátěr pro venkovní i vnitřní vertikální i horizontální povrchy. Vhodný pro nové vápenocementové omítky, beton, vytmelené povrchy a jiné porézní podklady. Vhodný pod emulsní i akrylátové nátěry. Zpevňuje i již dříve natřené povrchy. Vyznačuje se rychlým schnutím, velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch. Je přetiratelný po 4 hodinách.

### INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Akrylátová vodou ředitelná penetrace
Specifická hmotnost	: 1,01 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 10–15 sec. (DIN 53211–70/4 mm, 20°C)
Obsah sušiny	: 18 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	:
P.H.	: 7,9 – 8,9 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 72 (60°) 79 (85°)
Ředění	: 30-100 % čistou vodou
Odolnost na mokrý otěr	:
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless
Balení	: 1L, 4L, 16L
Schnutí	: 0,5–1 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 8-20 m <sup>2</sup> /L v jednom nátěru
Odstíny	: transparentní
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/h): 50 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 1 g/l.

### PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Provedte jeden nátěr FERM H<sub>2</sub>O ředěný 30-100 % čistou vodou.

### PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětky a nářadí vodou a čisticím prostředkem.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

**PŘED POUŽITÍM DOBRĚ PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.**

