

# AQUAFERM -350<sup>®</sup>

AQUAFERM-350 je 100 % akrylátový tónovatelný vodou ředitelný penetrační nátěr pro venkovní i vnitřní povrchy. Vhodný pro nové vápenocementové omítky, beton, vytmelené povrchy, cihly, zdivo a jiné porézní podklady. Vhodný pod emulsní i akrylátové nátěry i alkydové emaily. Obsahuje speciální komponenty proti „postříkání“. Vyznačuje se velmi vysokou vydatností, rychlým schnutím, velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch. Je přetíratelný po 4 hodinách.

## INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: 100 % akrylátová tónovatelná vodou ředitelná penetrace
Specifická hmotnost	: 1,33 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 130–140 sec. (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 47 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 32-40 μm
P.H.	: 7,9 – 8,9 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 2,7 (60°) 6,1 (85°)
Ředění	: 10-20 % čistou vodou
Odolnost na mokrý otěr	:
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkáací technikou airless
Schnutí	: 1–4 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 15-25 m <sup>2</sup> /L v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)
Odstíny	: Bílá a dalších 23898 odstínu z mixi systému ColourTouch. Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/h): 50 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 13 g/l.

## PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Provedte jeden až dva nátěry AQUAFERMEM H<sub>2</sub>O ředěný 10-20 % čistou vodou.

## PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětky a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

---

**SKLADOVATELNOST**

24 měsíců v uzavřeném obalu

**PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.**

