

# DECONYL E-30<sup>®</sup>

DECONYL E-30 je vysoce kvalitní vinylová emulsní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní i vnější použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký matný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

## INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Vinylová emulsní malířská barva
Specifická hmotnost	: 1,34-1,49 gr/cm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 110 – 130 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 57 – 63 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 33 – 48 μm (ISO 2808:2007)
P.H.	: 7,5 – 8,8 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 2-3(60°C) 3-6(85 °C)
Ředění	: 10 -20 čistou vodou
Odolnost na mokrý otěr	: 9000 cyklů (ASTM D 2486-06)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkácí technikou airless
Schnutí	: 1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 8– 16 m <sup>2</sup> /L v jednom nátěru ( v závislosti na typu povrchu a odstínu )
Odstíny	: Bílá a dalších 46290 odstínu z mixi systému ColorTouch . Mícháme dle vzorkovnic PPG, BERLING, BENJAMIN MOORE, BRILUX, BRITISH STANDARD, PAMASTIC, CAPAROL, COLTEC, DULUX, EUROTREND, HELIOS, HEMPEL, ICI, ERLAC, FEDERAL STANDARD, KRAFT, MOMENTS, NCS-2, SIGMA, PRATT a LAMBERT, PACIFIC COLORS, PANTONE, RAL, RAL DESIGN, SERWIN WILLIAMS, SIKKENS, TIKKURILA, VECHROM , VIVECHROM, VERNILACK.
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/a): 75 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 14 g/l.

## PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Penetraci proveďte výrobkem AQUAFERM 350 nebo FERM H<sub>2</sub>O. Poté aplikujte dva nátěry DECONYLEM E-30.

## PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

## TECHNICKÝ LIST

---

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

### BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ

#### Klasifikace a označování přípravku:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na obale, etiketě, apod. jej není nutné specificky označovat.

#### Pokyny pro předlékařskou první pomoc u přípravků určených k prodeji spotřebiteli (§ 21 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.**

